



ESPAÑOL
 ENGLISH
 DEUTSCH
 FRANÇAIS
 POLSKI
 ITALIANO
 PORTUGUÉS
 中文
 Русский

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ARTÍCULO/ARTICLE	TEJIDO/TISSUE LIFE	
COMPOSICIÓN/COMPOSITION	100% Polyester/Pes.	
	MÉTODO DE ENSAYO/TESTING METHOD	VALOR/VALUE
PESO/WEIGHT	MÉTODO INTERNO/INTERNAL METHOD	300 g/m <sup>2</sup>
ANCHO/WIDTH	MÉTODO INTERNO/INTERNAL METHOD	142 cm
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN/ABRASSION RESISTANCE	EN ISO 12947-2:1998, MARTINDALE	>30.000 ciclos
PILLING/PEELING	EN ISO 12945-2:2000, MARTINDALE	≥4 grados
SOLIDEZ A LA LUZ/LIGHT FASTNESS		4-5
SOLIDEZ AL FROTE/RUBBING FASTNESS	SECO/ DRY HÚMEDO/ WET	3 4
LIMPIEZA Y CUIDADO/CLEANING AND CARE		
Máx. 30°C 30°C Max.            No Cloro Not Chlorinate            Máx 110°C 110°C Max.            Lavado en seco delicado Delicated dry wash            No Secado No Drying            Splash Free		

1. Informamos, que el color de las telas puede variar ligeramente de las muestras de los catálogos
2. Los resultados de las fichas técnicas son obtenidos por diversas muestras, por tanto la presentación de valores es una media de dichos valores
3. Suministros LOMAR no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso inapropiado, limpieza o daños adicionales
4. La migración de los colorantes en los textiles con colores intensos y oscuros a brillante es natural e inevitable
5. Los daños mecánicos no están sujetos a reclamación alguna

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples places in catalogues
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values
3. LOMAR does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional damage
4. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable
5. Mechanical damage is not subject to complaint

