



ESPAÑOL
 ENGLISH
 DEUTSCH
 FRANÇAIS
 POLSKI
 ITALIANO
 PORTUGUÊS
 中文
 Русский

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ARTÍCULO/ARTICLE	TEJIDO/TISSUE COLOMBIA	
COMPOSICIÓN/COMPOSITION	38% Acrílico · 39% Polyester/Pes. · 23% Algodón/Cotton	
	MÉTODO DE ENSAYO/TESTING METHOD	VALOR/VALUE
PESO/WEIGHT	MÉTODO INTERNO/INTERNAL METHOD	308 g/m <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN/ABRASSION RESISTANCE		20.000 ciclos
PILLING/PEELING		5 grados
SOLIDEZ COLOR A LA LUZ/COLOUR FATNESS		6
DENSIDAD TRAMA/WEIFT DENSITY		14 P/ CM
DENSIDAD URDIMBRE/WARP DENSITY		56 H/ CM
AZO	No detectado/Not detected	
DMF	No detectado/Not detected	
LIMPIEZA Y CUIDADO/CLEANING AND CARE		
Máx. 30°C 30°C Max.	No usar lejía Do not Bleach	Max 110°C 110°C Max.
	Lavado en seco Dry wash	No limpiar en seco Do not dry clean

1. Informamos, que el color de las telas puede variar ligeramente de las muestras de los catálogos
2. Los resultados de las fichas técnicas son obtenidos por diversas muestras, por tanto la presentación de valores es una media de dichos valores
3. Suministros LOMAR no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso inapropiado, limpieza o daños adicionales
4. La migración de los colorantes en los textiles con colores intensos y oscuros a brillante es natural e inevitable
5. Los daños mecánicos no están sujetos a reclamación alguna

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples places in catalogues
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values
3. LOMAR does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional damage
4. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable
5. Mechanical damage is not subject to complaint

